

HYPRASTRIP B604

**SVERNICIATORE PER VERNICI A IMMERSIONE.
ALCALINO A CALDO PER LA SVERNICIATURA DI VERNICI**



CONFEZIONE :

- Contenitori IBC 1000l Traslucidi HDPE omologati UN / Riempiti a 1240 Kg
- Fusto 200l Blu scuro HDPE omologati UN / Riempiti a 240 Kg
- Taniche 20l Blu scuro HDPE omologate UN / Riempite a 25 Kg

CAMPI D'APPLICAZIONE

HYPRASTRIP B604 è una formulazione liquida destinata alla sverniciatura dei metalli ferrosi. È da escludere sulle leghe leggere a base di alluminio, zinco e rame poiché è fortemente alcalino. È particolarmente raccomandato per i casi difficili di sverniciatura (vernici spesse o molto resistenti).

APPLICAZIONE

ATTENZIONE : Non utilizzare sulle leghe leggere !

1. CONCENTRAZIONE : 40 - 100% in acqua

2. TEMPERATURA : 80°C

3. TEMPO DI CONTATTO : 0,1 - 3 h

4. RISCIAQUO : Con idropulitrice ad alta pressione

Questi parametri sono forniti a titolo indicativo e saranno definiti in collaborazione con i nostri ingegneri commerciali.

5. MATERIALI UTILIZZABILI : L'acciaio può essere utilizzato per le vasche e per l'intero impianto.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

6. CONTROLLO DEL BAGNO :

MATERIALI : Reagenti

- 1 pipetta da 5 cm³ HCl N
- 1 buretta da 25 cm³ Fenolftaleina
- 1 beuta da 250 cm³

Prelevare con la pipetta 5 cm³ del bagno da dosare. Trasferire in una beuta da 250 cm³. Aggiungere 100 cm³ di acqua distillata. Aggiungere alcune gocce di Fenolftaleina, omogeneizzare. La soluzione diventa rosa. Titolare con HCl N fino al viraggio all'incolore. Sia V il volume versato in cm³. Esempio di rilevazione: Su un bagno nuovo preparato al 50% in peso: V = 12,3 cm³.

RIGENERAZIONE DEL BAGNO : Per mantenere il bagno nei parametri di funzionamento raccomandati, aggiungere 57 Kg di HYPRASTRIP B604 per 1000 L di bagno / pt mancante di HCl N.

7. STOCCAGGIO :

- Temperatura minima di stoccaggio : 0°C
- Temperatura massima di stoccaggio : + 30°C

Conservare il prodotto a temperatura ambiente in locale, al riparo dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

Se il prodotto non viene utilizzato entro 12 mesi dalla data di fabbricazione ma le condizioni di stoccaggio sono state rispettate, può essere concesso un termine supplementare. In tal caso, contattare il nostro servizio commerciale.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Liquido limpido – Marrone | • pH pur : 14 |
| • Massa volumica a 20°C : 1.29 +/- 0,05 g/cm ³ | • Punto di congelamento : < - 10°C |

PRECAUZIONI D'USO

Vietare qualsiasi contatto con la pelle o le mucose.

Manipolare evitando proiezioni.

Consultare la scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.