

VERNACRYL 30

PROTEZIONE FILMOGENA ANTIGRAFFITI SACRIFICALE A BASE DI RESINA ACRILICA – FINITURA OPACA O BRILLANTE



VANTAGGI PRODOTTO

- Non modifica la permeabilità al vapore acqueo
- Insaponificabile
- Non necessita di primer di aggrappaggio
- Incolore, in versione opaca o brillante
- Altissima resistenza ai raggi UV
- Non ingiallisce
- Idrorepellente
- Prodotto monocomponente
- Adatto per interni ed esterni
- Classificazione AFNOR NF. T36-005 Famiglia I classe 7b2
- Eccellente idrorepellente di superficie
- Senza COV



CONFEZIONAMENTO :

- In 20kg, pallet da 24 x 20kg
- In 5kg, collo da 4 x 5kg

CAMPI D'APPLICAZIONE

VERNACRYL 30 è destinato alla protezione dei supporti grezzi quali : pietre, mattoni, calcestruzzo, cemento, legno, intonaco idraulico, contro i graffiti di tutti i tipi (vernice, pennarello, inchiostro ...). A base di resina acrilica in fase acquosa e di P.T.F.E., VERNACRYL 30 è disponibile in versione opaca o brillante.

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Pronto all'uso.

2. ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE : Rullo, airless.

3. MODALITÀ OPERATIVA : Omogeneizzare bene VERNACRYL 30 prima dell'applicazione. Applicare in due mani incrociate senza sovraccarico a 4 ore di intervallo (la prima mano dovrà essere asciutta).

4. RIMOZIONE DEI GRAFFITI : La rimozione dei graffiti può effettuarsi in 2 modi : con acqua calda 90°C minimo sotto pressione 90 bar o utilizzando SCALPEX NW (vedere Scheda Tecnica). In entrambi i tipi di pulizia si osserverà che la protezione scompare e dovrà quindi essere rinnovata.

5. TEMPO DI APPLICAZIONE : La protezione sarà effettiva dopo circa 72 ore (a seconda della temperatura esterna).

6. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : da 5 a 50°C. A temperature estreme l'efficacia è ridotta. **Non applicare a temperatura inferiore a 5°C.**

7. PULIZIA DEGLI STRUMENTI : La pulizia degli strumenti dovrà effettuarsi con acqua subito dopo l'utilizzo.



SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

8. RESA : Da 150 a 200g/m²* per mano a seconda della porosità del supporto.

9. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Questi dati consentono di valutare una stima dei cantieri. Non sono in alcun caso contrattuali; solo prove specifiche permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- | | |
|---|--|
| • Emulsione acquosa | • pH : 8 |
| • Liquido di aspetto latte | • Teme il gelo |
| • Massa volumica : 1,05g ± 0,03g/cm ³ a 20°C | • Punto di infiammabilità :
Nessuno |

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Non necessita di alcuna protezione, pulire rapidamente gli eventuali schizzi con un panno.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Indossare guanti in PVC e occhiali di protezione. In caso di contatto, lavare con acqua.

Importante : Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità riguardo al suo utilizzo in ogni caso specifico. Considerate le specificità particolari di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione per assicurarsi dell'assenza di alterazione. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.