

VERNAEAU PU 16

PROTEZIONE ANTIGRAFFITI PERMANENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA – VERNICE INCOLORE, FINITURA OPACA O BRILLANTE



VANTAGGI PRODOTTO

- Permette circa 50 pulizie di graffiti
- Microporoso : lascia respirare il supporto
- Excellente résistance aux UV et à l'abrasion : ne jaunit pas
- Permette di rimuovere ogni tipo di graffiti, anche i più vecchi (inchiestri, vernici spray, pennarello, marker)
- Grandissima facilità di applicazione
- Prodotto bicomponente
- Adatto per interni ed esterni
- Disponibile in finitura opaca o brillante
- Insaponificabile
- Eccellente idrorepellente di superficie
- Senza COV



CONFEZIONAMENTO :

- In 5kg, pacco da 2 x kit di 5kg (kit = resina + induritore)

CAMPI D'APPLICAZIONE

VERNAEAU PU 16 è destinato alla protezione contro i graffiti e lo sporco dei supporti porosi, calcestruzzo, cemento, mattoni, vernici, pietre, RPE, RSE, legno, intonaci idraulici e a base di calce. **Non applicare su marmo e superfici lucidate.**

APLICAZIONE

- 1. DILUIZIONE** : Pronto all'uso, dopo la preparazione della miscela.
- 2. ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE** : Rullo speciale per base acquosa a pelo corto, eventualmente spruzzabile con airless.
- 3. MODALITÀ OPERATIVA** : Versare tutta la parte indurente nella parte resina. Mescolare bene con un agitatore per almeno 5 minuti al fine di ottenere una soluzione perfettamente omogenea. Il supporto iniziale dovrà essere pulito e asciutto. Applicare VERNAEU PU 16 sul supporto da proteggere incrociando ed evitando sovraccarichi e colature. Applicare imperativamente la seconda mano sulla prima ancora fresca (tempo medio : 1 ora). Tempo di vita della miscela : 3 ore. Per applicazione su intonaci a base di calce, consultare il servizio commerciale (prove consigliate).

Applicare una mano di SCALP PRIMER 36 nei casi seguenti :

- su vernici con tonalità intense (rosso, grigio, nero, bordeaux ecc..., consultarci), vernici « pastello » ma anche per gli intonaci di facciata a base di calce.



SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

- su supporti grezzi o porosi non verniciati per attenuare l'aspetto bagnato.

Pulizia dei graffiti :

Prima fase : Applicare SCALP ANTI-GRAFFITI 49 con un pennello o un rullo. Lasciare agire qualche minuto e strofinare delicatamente con un panno o una spazzola morbida. Risciacquare con acqua pulita.

Seconda fase se aloni persistenti :

- In caso di aloni dovuti ai pennarelli : applicare SCALPNET EDJ 28 sugli aloni, lasciare agire fino alla completa scomparsa degli aloni poi risciacquare con acqua pulita.
- In caso di aloni dovuti alle vernici : applicare SCALPEX AL 23 sui graffiti, lasciare agire qualche minuto poi strofinare delicatamente con una spazzola morbida effettuando movimenti circolari fino alla scomparsa degli aloni. Risciacquare con acqua pulita.

Pulire delicatamente per non danneggiare la protezione con le attrezzature e azioni abrasive.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : Applicare VERNAEAU PU 16 entro 3 ore dalla miscelazione. La polimerizzazione totale del supporto sarà effettiva 72 ore dopo l'ultima mano.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : Da 5°C a 30°C in tempo asciutto.

6. PULIZIA DEGLI STRUMENTI : La pulizia degli strumenti dovrà effettuarsi con acqua subito dopo l'utilizzo.

7. RESA : Da 150 a 250g/m² a seconda del tipo di supporto o rivestimento e per le due mani*.

8. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Questi dati consentono di valutare una stima dei cantieri. Non sono in alcun caso contrattuali; solo prove specifiche permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Prodotto bicomponente a base di resina poliuretanica | • pH : 8 |
| • Spessore film secco : 30 micron | • Teme il gelo |
| • AFNOR NF T 36-005 Famiglia I classe 6a | • Estratto secco totale : 38% |
| • Massa volumica : 1,06g ± 0,03g/cm ³ a 20°C | • Punto di infiammabilità : Nessuno |

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Applicare VERNAEAU PU 16 unicamente sul supporto da proteggere. **ATTENZIONE :** Per ragioni estetiche e in caso di applicazione del prodotto su supporto nuovo (appena ridipinto o intonacato), è necessario attendere che quest'ultimo si sia asciugato «in profondità» prima di applicare VERNAEAU PU 16 ! Ovvero circa 15 giorni.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Indossare guanti in PVC e occhiali di protezione.

Importante : Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità riguardo al suo utilizzo in ogni caso specifico. Considerate le specificità particolari di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione per assicurarsi dell'assenza di alterazione. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.