

GAMMA IDROREPELLENTE - OLEOREPELLENTE



SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

SCALPFUGE PROCE

IDROREPELENTE PER CALCESTRUZZO – CONFORME ALLA NORMA EN 1504-2

PROTEGGE CONTRO L'ACQUA, L'UMIDITÀ E I CLORURI
PRODOTTO IMPREGNANTE NON FILMOGENO



CONFEZIONE :

- In 20L, pallet da 24 x 20L
- In 5L, cartone da 4 x 5L



CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALPFUGE PROCE è particolarmente raccomandato per la protezione di facciate e muri in calcestruzzo, sia nuovi sia ristrutturati. Versatile, questo trattamento si applica sia all'interno sia all'esterno ed è adatto a tutti i tipi di calcestruzzo : gettato in opera, prefabbricato, fibrorinforzato, HPFRC (calcestruzzo fibrorinforzato ad altissime prestazioni), GRC (calcestruzzo rinforzato con vetro), ecc.

Certificato conforme alla marcatura CE, SCALPFUGE PROCE penetra in profondità nel supporto (fino a 1 cm) per offrire una protezione efficace contro l'acqua, i cloruri e la carbonatazione. Forma una barriera invisibile contro le principali cause di deterioramento del calcestruzzo quali le infiltrazioni, i cicli gelo/disgelo e gli ambienti aggressivi, contribuendo così a rallentare l'invecchiamento precoce.

Prodotto impregnante, SCALPFUGE PROCE preserva la permeabilità all'aria e al vapore acqueo del supporto, assicurando al contempo una protezione idrorepellente duratura. Totalmente incolore dopo l'applicazione, non modifica né l'aspetto né la texture del materiale trattato. La sua formulazione resiste ai raggi UV e alle intemperie, garantendo un'efficacia intatta nel tempo, senza ingiallimento.



VANTAGGI PRODOTTO

- Idrorepellente conforme alla norma EN 1504-2
- Idrorepellente impregnante, non filmogeno e a base acquosa
- Ideale per l'applicazione su tutti i tipi di supporti porosi
- Prodotto di alta gamma
- Protegge contro l'acqua, i cloruri, la carbonatazione e la corrosione
- Limita i danni causati dal gelo, la formazione di efflorescenze e di microrganismi
- Senza COV
- Microporoso
- Non altera né l'aspetto né la porosità del supporto
- Inodore
- Impregnazione facile e rapida nei pori del calcestruzzo e dei materiali
- Nebulizzabile
- Interno ed esterno
- Protegge tutti i tipi di calcestruzzo
- Resistente ai raggi UV : non ingiallisce
- pH neutro

A PPLICAZIONE

DILUIZIONE : Pronto all'uso, non diluire mai.

ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE : Rullo, spruzzatore manuale, airless

MODALITÀ OPERATIVA :

- **PREPARAZIONE CHE SUPPORTI** : La superficie da trattare deve essere pulita, depolverizzata, sgrassata e asciutta. Su calcestruzzo o cemento fresco, rispettare un tempo di maturazione di almeno 28 giorni prima dell'applicazione. Verificare l'assenza di precipitazioni nelle 24 ore successive al trattamento.
- **APPLICAZIONE** : Omogeneizzare bene il prodotto, quindi applicare sul supporto da trattare, dal basso verso l'alto fino a saturazione del supporto. Applicare due mani « bagnato su bagnato ». Evitare qualsiasi eccesso di prodotto che possa generare colature in grado di lasciare tracce sul supporto.

TEMPO DI APPLICAZIONE : Prodotto impregnante : l'idrorepellenza sarà efficace non appena completato l'essiccamento (3 giorni). Proteggere la superficie trattata dalla pioggia per 24 ore.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : Evitare l'applicazione in caso di pioggia, forte calore o vento intenso.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI : la pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua subito dopo l'uso.

RESA : Secondo i materiali e le loro porosità*.

- Supports très poreux (pierres tendres, briques anciennes, enduits à la chaux) : Resa : 0,15 à 0,3 L/m²
- Supports mediamente porosi (calcestruzzo, pietra calcarea dura, mattone denso) : resa : da 0,1 a 0,25 L/m²
- Supports peu poreux (béton lissé, pierres peu absorbantes, carrelage non émaillé) : Resa : 0,105 à 0,2 L/m²

STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Tali dati consentono di stimare il preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso vincolanti ; solo delle prove permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Prodotto a base acquosa | • pH : 7 (neutro) |
| • Liquido lattiginoso/bianco | • Teme il gelo |
| • Massa volumica di 1g ± 0.03g/cm ³ a 20°C | • Punto di infiammabilità : Nessuno |
| • Taux de COV : 0% | |

P RECAUZIONI D'USO

PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Proteggere le superfici che non devono essere trattate (vetro, PVC...).

PROTEZIONE DELLE PERSONE : Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, lavare immediatamente con acqua. Indossare guanti in PVC. Indossare un casco con visiera di protezione per il viso in caso di applicazione a spruzzo. Indossare occhiali di protezione per l'applicazione a rullo o a pennello. Indossare una tuta adeguata (impermeabile).

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.



SCALP SAS, azienda valutata da Ecovadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.